

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.

Put Narodnih Heroja 12., 24420 KANJIŽA, SRB

Tel. +381 24 874-700 Fax +381 24 875-165

www.fim.co.rs e-mail: office@fim.co.rs



POLIFIMBITOL

Bitumenski namaz u vidu paste za hidroizolaciju u hladnom postupku
standard SRPS U.M3.240

OPIS PROIZVODA:

POLIFIMBITOL je jednokomponentna masa, bez azbesta, sastavljena od bitumena, polimernog aditiva, organskog rastvarača i punila.

PODRUČJE PRIMENE:

POLIFIMBITOL se upotrebljava po hladnom postupku, kod hidroizolacije ravnih, kosih i zasvođenih krovova, podruma, temelja, bazena, kupatila i kod sanacija postojećih hidroizolacija, itd.

HEMIJSKI SASTAV:

Oksidovani bitumen, punilo, razređivač, polimeri i aditivi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE		
Agregatno stanje		Tečni materijal
Boja		Crna boja
Sadržaj veziva	%	min. 40
Sadržaj punila	%	max. 30
Sadržaj rastvarača	%	max. 30
Tačka razmekšavanja po PK	%	min. 80
Tačka zapaljivosti po Markusonu	°C	max. 35
Postojanost na toploti, ne curi	%	100
Postojanost na hladnoći, ne puca	°C	-20
Vodonepropustljivost	0,5 bar/8 h	nepropustljiv

PRIMENA:

Podlogu prethodno obraditi sa prethodnim premazom FIMIZOL-EXPRESS-om. Na pripremljenu podlogu POLIFIMBITOL se nanosi špahtlom, mistrijom. Pre upotrebe obavezno izmešati do homogenog stanja. Hidroizolacija se može izvesti kao jednoslojna ili višeslojna sa ili bez armature. Kao armatura koristi se staklena mrežica 145 g/m². Hidroizolacija izvedena POLIFIMBITOL-om treba da se zaštiti od UV-zračenja REFLEXFIM-om ili nekom teškom zaštitom (npr.betonom). Prosečna potrošnja 2,5 kg/m².

ISPORUKA, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

POLIFIMBITOL se isporučuje u ambalaži od 5 i 26 kg. Kao lako zapaljiv materijal skladišti se i transportuje u natkrivenom prostoru i vozilu, zaštićen od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja.

Naši proizvodi su u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 14001

